Ficha Técnica do Produto



BRIK-CEN CA-8

ID: 973 | Ref: N/A

Informações Gerais

Marca: QUIADSA

Categorias: Químicos › Silicones

Descrição do Produto

Monocomponente de selante feito a partir de uma mistura de resinas acrílicas em dispersão.

PROPRIEDADES

Temperatura de aplicação + 5ºC a + 40ºC

Resistência à temperatura -20ºC a + 70ºC

Não use em juntas com deformação permanente maior que 10%

Alta qualidade

Resistência ao clima

Resistência UV

Baixo cheiro

Interior / Exterior

Pintável / Revestimento

Sem solventes

APLICAÇÕES

Vedação de crack

Juntar juntas com pouco movimento (não utilizar em juntas com deformação permanente superior a 10%)

Selagem de condutas metálicas, ventilação, ar condicionado.

Massas acrílicas para materiais de construção: tijolo, concreto, madeira ...

ADESÃO

Excelente aderência na maioria dos materiais porosos utilizados na construção.

RESISTÊNCIA QUÍMICA

Resistência à água, aos raios UV e ao clima.

LIMPEZA

Limpar com água quando o produto não está endurecido.

Uma vez endurecido, a limpeza é mecânica.

ACESSÓRIOS RECOMENDADOS

Pistola P-1441



MODO DE EMPREGO

As superfícies devem estar limpas e livres de poeira e graxa.

Corte o bocal do cartucho, aparafuse a cânula e corte-a na altura correspondente à espessura do fio a ser aplicado.

Dimensão do tabuleiro

A junta deve ser projetada de acordo com a capacidade de movimentação do selante. Em geral, a junta deve ter uma espessura entre 5-25 mm.

A relação entre largura e profundidade dependerá da largura da junta.

Em geral, para juntas com mais de 10 mm, a relação entre largura e profundidade deve ser de aproximadamente 2: 1, respectivamente.

Para juntas menores, a proporção deve ser de aproximadamente 1: 1.

DESEMPENHO

L = 300 / (axp)

L: comprimento do selo em m

a: largura da junta em mm

p: profundidade da junta em mm

SEGURANÇA E HIGIENE

Cartão de segurança disponível para o cliente.

Nota

As informações contidas neste documento, bem como as recomendações do departamento técnico (verbalmente ou por escrito), são o resultado de nossa experiência e devem ser consideradas como colaboração sem compromisso. A aplicação do produto está além do nosso controle, recusando qualquer responsabilidade derivada do uso indevido. O cliente é responsável por confirmar e avaliar antecipadamente seu uso por meio de um teste ou teste de que o produto é adequado.

Nossa garantia é limitada exclusivamente para garantir a qualidade dos mesmos de acordo com nossos padrões de qualidade.

Especificações Técnicas

IMAGEM	CAP	COR	UN
—	300ml	Acrílico Branco	1
—	300ml	Acrílico Branco	25

Legenda de códigos

CAP Capacidade COR Cor UN Unidades

As medidas estão em milímetros (mm) salvo indicação contrária.

Galeria de Imagens



Madeitrofa - Todos os direitos reservados