

Ficha Técnica do Produto



BRIK-CEN PM-30

ID: 962 | Ref: N/A

Informações Gerais

Marca: QUIADSA

Categorias: Químicos > Colas

Vídeo: <https://www.youtube.com/embed/L0EsY4FwdE>

Descrição do Produto

Selante elástico à base de poliuretano silanizado.

Livre de isocianatos, silicones e solventes.

PROPRIEDADES

Temperatura de aplicação + 5°C a + 40°C

Resistência à temperatura -40°C a + 90°C

Alta qualidade

Resistência ao envelhecimento

Resistência ao clima

Alta resistência à radiação UV

Baixo cheiro

Não encolher

Não amarela

Interior / Exterior

Elasticidade permanente

Pintável

APLICAÇÕES

Selagem de juntas na construção.

Selagem de condutas de ventilação e ar condicionado ou frigoríficos.

Selagem de elementos pré-fabricados, estrutura / trabalho, carpintaria metálica.

Colado de chapas galvanizadas, metais ferrosos ou não ferrosos, elementos de caravanas ou caminhões.

ADESÃO

Excelente aderência em:

Concreto, tijolo, madeira, trabalho exposto, pedra natural ou artificial, cerâmica, vidro, metais como alumínio, ferro, zinco, galvanizado, etc., a maioria dos plásticos termoplásticos (exceto polietileno ou Teflon) ou termoendurecíveis.

Boa aderência em superfícies molhadas.

Adesão em imersão em água (materiais não porosos)

RESISTÊNCIA QUÍMICA

Resiste à água, solventes alifáticos, diluir ácidos inorgânicos e álcalis, óleos e gorduras.

Má resistência a solventes aromáticos, ácidos concentrados e hidrocarbonetos clorados

LIMPEZA

Limpe com o produto BRIK-CEN S 890, quando o produto não estiver endurecido.

Uma vez endurecido, a limpeza é mecânica.

ACESSÓRIOS RECOMENDADOS

Pistola P-1441



MODO DE EMPREGO

As superfícies nas quais elas são aplicadas devem estar firmes e completamente limpas. Pode ser aplicado em superfícies molhadas.

É passível de pintura após modelar a pele, cerca de 40 minutos após a aplicação.

Pode ser usado na proximidade de cabines de pintura.

Vedação: aplicar por meio de uma pistola, pneumática ou manual, formando um cordão contínuo e evitando a formação de bolsas de ar. Em seguida, alise com uma espátula umedecida em água com sabão.

Dimensão do tabuleiro

A junta deve ser projetada de acordo com a capacidade de movimentação do selante. Em geral, a junta deve ter uma espessura entre 5-25 mm.

A relação entre largura e profundidade dependerá da largura da junta.

Em geral, para juntas maiores que 10 mm, a relação entre largura e profundidade deve ser de aproximadamente 2:1 respectivamente.

Para juntas menores, a proporção deve ser de aproximadamente 1:1.

Colagem: aplique sobre uma das superfícies a serem unidas formando cordas de acordo com as dimensões das peças.

DESEMPENHO SELANTE

$$L = 280 / (a \cdot p)$$

L: comprimento do selo em m

a: largura da junta em mm

p: profundidade da junta em mm

DESEMPENHO ADESIVO

Aproximadamente 12 metros, aplicação em cordas de 5 mm de diâmetro.

SEGURANÇA E HIGIENE

Cartão de segurança disponível para o cliente.

Nota

As informações contidas neste documento, bem como as recomendações do departamento técnico (verbalmente ou por escrito), são o resultado de nossa experiência e devem ser consideradas como colaboração sem compromisso. A aplicação do produto está além do nosso controle, recusando qualquer responsabilidade derivada do uso inadequado. O cliente é responsável por confirmar e avaliar antecipadamente seu uso por meio de um teste ou teste de que o produto é adequado.

Nossa garantia é limitada exclusivamente para garantir a qualidade dos mesmos de acordo com nossos padrões de qualidade.

Especificações Técnicas

IMAGEM	CAP	COR	UN
	280ml	Branca	1
	280ml	Cinza	1
	280ml	Branca	12
	280ml	Cinza	12

Legenda de códigos

CAP Capacidade **COR** Cor **UN** Unidades

As medidas estão em milímetros (mm) salvo indicação contrária.