

Ficha Técnica do Produto



BRIK-CEN MS-12

ID: 963 | Ref: N/A

Informações Gerais

Marca: QUIADSA

Categorias: Químicos > Colas

Vídeo: <https://www.youtube.com/embed/Pvi5cczNbU8>

Descrição do Produto

Selante de polímero elástico MS de nova geração, cura por umidade.

PROPRIEDADES

Temperatura de aplicação + 5°C a + 40°C

Resistência à temperatura -40°C a + 90°C

Alta qualidade

Resistência ao envelhecimento

Resistência ao clima

Alta resistência à radiação UV

Baixo cheiro

Não encolher

Não amarela

Interior / Exterior

Elasticidade permanente

Pintável

Sem solventes

Isento de isocianatos

APLICAÇÕES

Colado de chapas galvanizadas, metais ferrosos ou não ferrosos, elementos de caravanas ou caminhões.

Vedação elástica na indústria.

Selagem de juntas entre materiais iguais e diferentes, tais como juntas entre elementos pré-fabricados, estrutura / trabalho, carpintaria metálica, canais de drenagem, instalações de ar condicionado ou refrigeração.

ADESÃO

Excelente aderência em:

Concreto, tijolo, madeira, trabalho exposto, pedra natural ou artificial, cerâmica, vidro, metais como alumínio, ferro, zinco, galvanizado, etc., a maioria dos plásticos termoplásticos (exceto polietileno ou Teflon) ou termoendurecíveis.

Boa aderência em superfícies molhadas.

Se for necessário um primer para melhorar a adesão, recomendamos:

BRIK-CEN S-3195 para superfícies não porosas

BRIK-CEN S-4007 para superfícies porosas

RESISTÊNCIA QUÍMICA

Resiste à água, solventes alifáticos, diluir ácidos inorgânicos e álcalis, óleos e gorduras.

Má resistência a solventes aromáticos, ácidos concentrados e hidrocarbonetos clorados

LIMPEZA

Limpe com o produto BRIK-CEN S 890, quando o produto não estiver endurecido.

Uma vez endurecido, a limpeza é mecânica.

ACESSÓRIOS RECOMENDADOS

Pistola P-1441



MODO DE EMPREGO

As superfícies nas quais elas são aplicadas devem estar firmes e completamente limpas. Pode ser aplicado em superfícies molhadas.

É paintable depois de formar a pele do produto, cerca de 40-50 minutos depois de aplicado, é o momento em que a película de tinta molha melhor o adesivo. Recomenda-se aplicar uma camada de tinta que tenha espessura para cobrir o adesivo para que fique nivelado.

Pode ser pintado molhado em molhado com tintas à base de água pintadas e secas.

Pode ser utilizado nas proximidades da cabina de pintura, uma vez que não as contamina.

Uma vez que o produto tenha sido curado, ele pode ser lixado, pintado e / ou envernizado.

Vedação: aplicar por meio de uma pistola, pneumática ou manual, formando um cordão contínuo e evitando a formação de bolsas de ar.

Em seguida, alise com uma espátula umedecida em água com sabão.

Dimensão do tabuleiro

A junta deve ser projetada de acordo com a capacidade de mover do selante. Em geral, o quadro deve ter uma espessura entre 5-25 mm.

A relação entre largura e profundidade dependerá da largura da junta.

Em geral, para juntas maiores que 10 mm, a relação entre largura e profundidade deve ser de aproximadamente 2:1 respectivamente.

Para juntas menores, a proporção deve ser de aproximadamente 1:1.

Colagem: aplique sobre uma das superfícies a serem unidas formando cordas de acordo com as dimensões das peças.

Pressione com força a outra superfície por alguns segundos.

DESEMPENHO SELANTE

$$L = 290 / (axp)$$

L: comprimento do selo em m

a: largura da junta em mm

p: profundidade da junta em mm

DESEMPENHO ADESIVO

Aproximadamente 1 cartucho por 2 m²

SEGURANÇA E HIGIENE

Cartão de segurança disponível para o cliente.

Nota

As informações contidas neste documento, bem como as recomendações do departamento técnico (verbalmente ou por escrito), são o resultado de nossa experiência e devem ser consideradas como colaboração sem compromisso. A aplicação do produto está além do nosso controle, recusando qualquer responsabilidade derivada do uso indevido. O cliente é responsável por confirmar e avaliar antecipadamente seu uso por meio de um teste ou teste de que o produto é adequado.

Nossa garantia é limitada exclusivamente para garantir a qualidade dos mesmos de acordo com nossos

padrões de qualidade.

Especificações Técnicas

IMAGEM	CAP	COR	UN
	290ml	Branca	1
	290ml	Branca	12

Legenda de códigos

CAP Capacidade **COR** Cor **UN** Unidades

As medidas estão em milímetros (mm) salvo indicação contrária.

Galeria de Imagens

