

Ficha Técnica do Produto



BRIK-CEN SP-128

ID: 966 | Ref: N/A

Informações Gerais

Marca: QUIADSA

Categorias: Químicos > Colas

Descrição do Produto

Monocomponente de espuma de poliuretano que reticula em contato com a umidade ambiental.

PROPRIEDADES

Temperatura de aplicação + 5°C a + 40°C

Temperatura ideal do recipiente +20 -+ 25°C

Resistência à temperatura -40°C a + 90°C

Alta qualidade

Oferece bom isolamento térmico e acústico

Uma vez endurecido, pode ser cortado, lixado, coberto com outro material e pintado.

Recipiente com cânula reutilizável

APLICAÇÕES

Produto amplamente utilizado na construção para selar ou preencher juntas entre diferentes materiais e estruturas.

Isolamento e montagem de sistemas de ventilação e ar condicionado.

Montagem de portas, janelas, canos e escadas.

Preenchimento de buracos nas paredes.

Estagnação e preenchimento de buracos em reboques, capacetes de barcos.

ADESÃO

Excelente aderência na maioria dos materiais de construção, como madeira, concreto, tijolos, telhas, metais e alumínio.

Não tem adesão em polietileno, silicone e Teflon.

LIMPEZA

Recomenda-se que a espuma fresca restante seja removida com o solvente BRIK-CEN S-131.

O produto, uma vez endurecido, será removido por meios mecânicos.

ACESSÓRIOS RECOMENDADOS

Limpador BRIK-CEN SP-131



MODO DE EMPREGO

As superfícies onde a espuma deve ser aplicada devem estar limpas, livres de poeira e graxa.

É conveniente pulverizar a superfície ou o substrato com água antes de aplicar a espuma para melhorar a aderência, a reticulação e a sua cura.

No momento da aplicação, o aerossol deve ter a temperatura recomendada, entre 20-25 °C, se for menor Coloque o aerossol em água morna (Tmax = 40 °C) aproximadamente por 20 min.

Antes de usar é necessário agitar o spray vigorosamente (aprox. 20 vezes). Retire a tampa de pulverização e coloque Tubo de extensão (cânula) no bocal.

Inverter o aerossol (a aplicação é feita com spray de cabeça para baixo), a espuma é retirada pressionando suavemente a válvula e certificando-se que a pulverização (barco) sempre ter invertido a posição vertical durante a aplicação.

A aplicação da espuma é feita parcialmente, porque até secar expande aproximadamente 2 ou 3 vezes a quantidade inicialmente aplicada. Ao preencher lacunas maiores que 5 cm, a aplicação da espuma é feita em camadas. A segunda camada é aplicada quando o primeiro endureceu.

SEGURANÇA E HIGIENE

Cartão de segurança disponível para o cliente.

Nota

As informações contidas neste documento, bem como as recomendações do departamento técnico (verbalmente ou por escrito), são o resultado de nossa experiência e devem ser consideradas como colaboração sem compromisso. A aplicação do produto está além do nosso controle, recusando qualquer responsabilidade derivada do uso indevido. O cliente é responsável por confirmar e avaliar antecipadamente seu uso por meio de um teste ou teste de que o produto é adequado. Nossa garantia é limitada exclusivamente para garantir a qualidade dos mesmos de acordo com nossos padrões de qualidade.

Especificações Técnicas

IMAGEM	CAP	UN
	750ml	1
	750ml	12

Legenda de códigos

CAP

 Capacidade

UN

 Unidades

As medidas estão em milímetros (mm) salvo indicação contrária.